

حدود قابل قبول			
حداکثر	حداقل	آزمون درخواستی	ردیف
۳۰	۲۴	درصد وزنی رزین در فیلم خشک رنگ	۱
۰	۴۰۰	درصد وزنی دانه های شیشه ای روباشی شوند (گرم بر هر متر مربع)	۲
۰	۱۰	درصد وزنی رنگدانه دی اکسید تیتانیوم نسبت به وزن رنگ	۳
۵	۰	درصد وزنی پیگمنت کرومات سرب در فام زرد	۴
۴۰	۰	درصد وزنی فیلر نسبت به وزن رنگ	۵
۰	۷۰	درصد جامد وزنی پوشش	۶
۳۵	۰	دانه بندی رنگ (میکرون)	۷
۰	۶۰	درصد جامد حجمی پوشش	
۱.۶	۱.۴	وزن مخصوص (گرم بر سانتی متر مکعب)	
عدم تغییر ویسکوزیته به بیش از ۱۰ واحد کریس		مقاومت در برابر چرخه سرما - گرما	۸
۱۰ درصد	۶ درصد	قیر زدگی	۹
۰	۴۵	مقاومت در برابر سر خوردن (پاندول انگلیسی)	۱۰
۱۰۰	۰	مقاومت در برابر سایش	۱۱
۰	۶.۱۵	قدرت پوشش تر (متر مربع)	۱۲
۱۰۵	۹۰	ویسکوزیته چرخشی در دمای ۲۵ درجه سیلیسیوس	۱۳
۳۰	۱۰	زمان خشک شدن با ضخامت فیلم تر ۳۸۰ میکرون و دمای ۲۵ درجه سیلیسیوس	۱۴
۱۵۰	۰	خشک شدن کامل فیلم پوشش	۱۵

رنگ آبی آسمانی و رنگ سبز هر کدام ۷۵۰ کیلو گرم